

DESCRIPTION



Backfill spécifique d'origine métallurgique
Utilisé pour la protection cathodique des ouvrages enterrés

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Composition	
Taux de carbone	> 80 %
Taux de cendre	12.5 - 15 %
Taux de soufre	< 1 %
Matière volatiles	< 2 %
Taux d'humidité	12 - 15 %

Caractéristiques techniques	
Granulométrie	0-10 mm
Résistivité (norme A05-252)	< 100 Ω .cm
Densité	650-780 kg/m ³

CONDITIONNEMENT

1T conditionnée en 1 big bag palettisé

1T conditionnée en 40 sacs de 25 kg palettisés et filmés

Images non contractuelles